



| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ | Наименование показателей | Единицы измерения | Фактическое значение показателей термоскрепленного | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | К 500 | К 800 | К 1000 | К 1500 | ГТ 2880 |
| | | | рулон | упаковка | упаковка | упаковка | рулон |
| | Поверхностная плотность, г/м ² | г/м ² | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 80 |
| | Формат поставки | | рулон | упаковка | упаковка | упаковка | рулон |
| | Упаковка | | п/э пленка | п/э пленка | п/э пленка | п/э пленка | п/э пленка |
| | Площадь | м ² | 7,2 | 4,32 | 4,32 | 4 | 1 |
| | Длина | м.п. | 6 | 1,2 | 1,2 | 1 | 30 |
| | Ширина | м.п. | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
| | Толщина | см | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,15 |
| | Количество пластов в рулоне | шт | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 |
| | Объем в упаковке | м ³ | 0,36 | 0,216 | 0,216 | 0,2 | 0,2 |
| | Сжатие по ширине | мм | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | не треб |
| | Сжимаемость | % | 55 | 42 | 42 | 14 | не треб |
| | Теплопроводность | Вт/м.оК | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | не треб |
| | Суммарное тепловое сопротивление | м ² .°C/Вт | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | не треб |
| | Паропроницаемость | г/(м ² .24 ч) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| | Сорбционная влажность | w сорб, % | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| | Прочность при растяжении по длине | Н/7 см | 27 | 40 | 28 | 46 | 14 |
| | Прочность при растяжении по ширине | | 28 | 38 | 78 | 218 | 14 |
| | Предел прочности при сжатии | кПа | 2,5 | 3,7 | 5,4 | 7,9 | |
| | Группа горючести | | НГ 2 | НГ 2 | НГ 2 | НГ 2 | НГ 2 |
| | Термостойкость при температуре 150 °С | | без изменения внешнего вида и структуры | | | | |
| | Морозостойкость | | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
| | Биологическая стойкость | | ≤ ПГ 113 | ≤ ПГ 113 | ≤ ПГ 113 | ≤ ПГ 113 | ≤ ПГ 113 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | | Толщина слоя | К 500 | К 800 | К 1000 | К 1500 | ГТ 2880 |
| Стены наружное утепление | Вентилируемый фасад | 50+50+50 | | | | | |
| | Утепление стены из бруса | 50+50 | | | | | |
| | Утепление каркасной стены | 50+50+50 | | | | | |
| | Утепление обшивки вагонкой | 50 | | | | | |
| | Утепление обшивки виниловым сайдингом | 50 | | | | | |
| | Утепление кирпичной кладки | 50+50 | | | | | |
| Стены внутреннее утепление/ звукоизоляция | Звукоизоляция кирпичной перегородки с 1 стороны | 50 | | | | | |
| | Звукоизоляция кирпичной перегородки с 2 сторон | 50+50 | | | | | |
| | Звукоизоляция бетонной перегородки с 1 стороны | 50 | | | | | |
| | Звукоизоляция бетонной перегородки с 2 сторон | 50+50 | | | | | |
| | Звукоизоляция каркасной перегородки с обшивкой ГКЛ | 50+50 | | | | | |
| | Звукоизоляция деревянной каркасной перегородки | 50+50+50 | | | | | |
| Полы утепление/ звукоизоляция | Утепление межэтажного перекрытия | 50+50 | | | | | |
| | Звукоизоляция межэтажного перекрытия | 50+50 | | | | | |
| | Утепление полов над подвалом | 50+50 | | | | | |
| Чердачные перекрытия | Утепление мансарды по стропильной ноге | 50+50 | | | | | |
| | Утепление фронтона | 50+50+50 | | | | | |
| Кровля | Утепление скатной кровли | 50+50+50 | | | | | |

- Вся продукция сертифицирована;
- Продукция поставляется в рулонах и пластах 60*120 см
- Возможна отгрузка ж/д и автотранспортом .



